7689 — NR

TESNIACA DOSKA PARAGUMA 7689 — NR

[redacted]

INTERIÉR	1 g/cm³	-25 – +70 °C	35 -40 +/- 5 Sh A	600 %	12 MPa	1 -10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vysokopevná a vysokoelastická so zvýšenou oteruvzdornosťou. Vyrobená na báze prírodného kaučuku NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk