

TESNIACA DOSKA NA MECHANICKÉ
NAMÁHANIE 7749 — SBR

INTERIÉR	1.19 g/cm³	-25 - +80 °C	70 +/- 5 Sh A	300 %	10 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska na všeobecné použitie s pridanou vlastnosťou zvýšenej pevnosti v ťahu. Vhodná do prostredia bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR s rôznymi chemickými a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks).

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE

Odolnosť voči ozónu NIE

Odolnosť voči UV žiareniu NIE

Odolnosť voči zásadám MIERNE ODOLNÁ

Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ

Odolnosť voči oleju NIE

Odolnosť voči benzínu NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)