

KAUTSCHUKBAHN SCHALLDÄMMEND 9001 — CR-NR



INTERIOR	2.44 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	100 %	3 MPa	2.5 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte aus einem speziellen selbstverlöschenden Material mit schallisierenden Eigenschaften. Entwickelt für den Einsatz ohne Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse und ohne mechanische Beanspruchung. Hergestellt auf Basis von CR- und NR-Kautschuken mit geringer Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle. Die Standardstärke beträgt 2,5 mm und Breite von max 1,400 mm. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
 Beständigkeit gegen Säuren MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
 Ölbeständigkeit MITTLERE BESTÄNDIGKEIT

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE
 2.5 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE
 1200 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE
 10 m (+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN
 für Einlagen (für Stärken 2.5 mm)

KAUTSCHUKBAHN SCHALLDÄMMEND 9001 — CR-NR

SOUND LOSS TM E-90

