

KAUTSCHUKBAHN FÜR ALLGEMEINEN  
GEBRAUCH 9035 — SBR

**INTERIOR** 1.51 **g/cm<sup>3</sup>** -25 - +70 **°C** 65 +/- 5 **Sh A** 400 **%** 6 **MPa** 1-10 **mm**  
**UMGEBUNG** **DICHTE** **TEMPERATURBEREICH** **HÄRTE** **DEHNUNG** **ZERREISSFESTIGKEIT** **DICKE**

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in weißer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.

**BESTÄNDIGKEIT**

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

**KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN****STÄRKE**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

**BREITE**

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

**LÄNGE**

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

**ANZAHL DER EINLAGEN**

für Einlagen	(für Stärken 1 - 10 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 10 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 10 mm)