

PLANCHA DE SELLADO PARA USO GENERAL 7887 — CR-SBR



INTERIOR	1.3	g/cm ³	-25 - +80	°C	50	Sh A	300	%	6	MPa	1-6	mm
ENTORNO	DENSIDAD		RANGO DE TEMPERATURA		DUREZA		ELONGACIÓN		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN		ESPESOR	

Plancha de sellado destinada a uso general sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas del entorno. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR en color negro. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 6 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a los disolventes	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 6 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 6 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 6 mm)