

PLANCHA DE SELLADO INSONORIZANTE 9001 — CR-NR



INTERIOR	2.44	g/cm³	-25 – +80	°C	65 +/- 5	Sh A	100	%	3	MPa	2.5	mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR						

Plancha de sellado de material especial autoextinguible con propiedades acústicas de barrera sonora. Destinada a uso sin requisitos de resistencia a influencias negativas del entorno y sin carga mecánica. Fabricada a base de cauchos CR y NR con resistencia moderada a ácidos, bases y aceites. En espesor estándar de 2,5 mm y ancho máx. 1,400 mm. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite RESISTENCIA MODERADA

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

2.5 mm (+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción (para espesores 2.5 mm)

PLANCHA DE SELLADO INSONORIZANTE 9001 — CR-NR

SOUND LOSS TM E-90

