



GUMOVÁ TESNIACA DOSKA 7795

rotačne vulkanizovaný elastomér na báze syntetického kaučuku EPDM

- farba čierna
- vysoká kvalita EPDM s dobrými mechanickými vlastnosťami
- vysokoodolná voči vplyvom počasia, ozónu, UV žiareniu, zásadám a vysokým teplotám

Fyzikálno-mechanické vlastnosti

Tvrdosť	(Shore A)	80 +/- 5
Hustota	(g/cm ³)	ca. 1,33
Pevnosť v ťahu	(MPa)	7
Ťažnosť	(%)	250
Odolnosť voči vplyvom počasia	vysokoodolná	
Odolnosť voči ozónu	vysokoodolná	
Odolnosť voči UV žiareniu	vysokoodolná	
Odolnosť voči zásadám	vysokoodolná	
Odolnosť voči kyselinám	áno	
Odolnosť voči oleju	nie	
Odolnosť voči benzínu	nie	
Teplotný rozsah	-40/+100 °C, krátkodobo +120 °C	

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk



Hrúbka

(podľa EN 428)

1 mm (+/- 0,2 mm)

1,5 mm (+/- 0,2 mm)

2 mm (+/- 0,2 mm)

3 mm (+/- 0,3 mm)

4 mm (+/- 0,4 mm)

5 mm (+/- 0,5 mm)

6 mm (+/- 0,5 mm)

8 mm (+/- 0,6 mm)

10 mm (+/- 0,6 mm)

12 mm (+/- 1 mm)

15 mm (+/- 1 mm)

Štandardná dĺžka kotúčov

20 / 10 m (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **1-1,5 mm**

10 m (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **2-10 mm**

5 m (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **12-15 mm**

Šírka kotúčov

max. 1,4 m (+/- 10 mm)

Kotúče v hrúbkach 1 mm a 1,5 mm dodávame neorezané s plusovou toleranciou min. +20 mm.

Textilné vložky

1 vložka pre hrúbky **2-15 mm**

2 vložky pre hrúbky **3-15 mm**

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk