



GUMOVÁ TESNIACA DOSKA 7887

rotačne vulkanizovaný elastomér na báze syntetických kaučukov CR a SBR

- farba čierna
- štandardná kvalita CR/SBR s dobrými mechanickými vlastnosťami
- mierne odolná voči poveternostým vplyvom, kyselinám a zásadám

Physical-mechanical properties Physikalisch-mechanische Eigenschaften

Tvrdosť	(Shore A)	50 +/- 5
Hustota	(g/cm ³)	ca. 1,3
Pevnosť v ťahu	(MPa)	6
Ťažnosť	(%)	300
Odolnosť voči vplyvom počasia	mierne odolná	
Odolnosť voči UV žiareniu	mierne odolná	
Odolnosť voči zásadám	mierne odolná	
Odolnosť voči kyselinám	mierne odolná	
Odolnosť voči oleju	nie	
Odolnosť voči benzínu	nie	
Teplotný rozsah	-25/+80 °C, krátkodobo +90 °C	

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk



Hrúbka

(podľa EN 428)

1 mm (+/- 0,2 mm)

1,5 mm (+/- 0,2 mm)

2 mm (+/- 0,2 mm)

3 mm (+/- 0,3 mm)

4 mm (+/- 0,4 mm)

5 mm (+/- 0,5 mm)

6 mm (+/- 0,5 mm)

Štandardná dĺžka kotúčov

20 / 10 m (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **1-1,5 mm**

10 m (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **2-6 mm**

Šírka kotúčov

max. 1,4 m (+/- 10 mm)

Kotúče v hrúbkach 1 mm a 2 mm dodávame neorezané s plusovou toleranciou min. +20 mm.

Textilné vložky

1 vložka pre hrúbky 2-6 mm

2 vložky pre hrúbky 3-6 mm

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk