



## GUMOVÁ TESNIACA DOSKA 7994

rotačne vulkanizovaný elastomér na báze syntetického kaučuku SBR

- farba čierna
- štandardná kvalita SBR s dobrými mechanickými vlastnosťami
- určená na všeobecné použitie bez špecifických nárokov

### Fyzikálno-mechanické vlastnosti

Tvrdosť	(Shore A)	50 +/- 5
Hustota	(g/cm <sup>3</sup> )	ca. 1,50
Pevnosť v ťahu	(MPa)	4
Ťažnosť	(%)	400
Odolnosť voči vplyvom počasia	nie	
Odolnosť voči ozónu	nie	
Odolnosť voči UV žiareniu	nie	
Odolnosť voči zásadám	nie	
Odolnosť voči kyselinám	nie	
Odolnosť voči oleju	nie	
Odolnosť voči benzínu	nie	
Teplotný rozsah	-25 / +80 °C	

#### **BOGUMA, s.r.o.**

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk



### **Hrúbka**

(podľa EN 428)

**1 mm** (+/- 0,2 mm)

**1,5 mm** (+/- 0,2 mm)

**2 mm** (+/- 0,2 mm)

**3 mm** (+/- 0,3 mm)

**4 mm** (+/- 0,4 mm)

**5 mm** (+/- 0,5 mm)

**6 mm** (+/- 0,5 mm)

**8 mm** (+/- 0,8 mm)

**10 mm** (+/- 0,8 mm)

### **Štandardná dĺžka kotúčov**

**20 / 10 m** (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **1-1,5 mm**

**10 m** (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **2-10 mm**

### **Šírka kotúčov**

max. 1,4 m (+/- 10 mm)

Kotúče v hrúbkach 1-2 mm dodávame neorezané s plusovou toleranciou min. +20 mm.

### **Textilné vložky**

**1 vložka** pre hrúbky **2-10 mm**

**2 vložky** pre hrúbky **3-10 mm**

#### **BOGUMA, s.r.o.**

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk